




















		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE HABITAT		
				NATURAL	LAPADO. LAPPATO	SATINADO. SATIN
<b>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES</b> DIMENSIONAL CHARACTERISTICS						
	LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b> PHYSICAL PROPERTIES						
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGTH	10545-4	Mín. 1300	2800 <input type="checkbox"/> 3000 <input type="checkbox"/>	2800 <input type="checkbox"/> 3000 <input type="checkbox"/>	2800 3000
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm <sup>2</sup> ) MODULUS OF RUPTURE (N/mm <sup>2</sup> )	10545-4	Mín. 35	53	53	53
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm <sup>3</sup> ) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm <sup>3</sup> )	10545-6	Máx. 175	130	130	130
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 <sup>-6</sup>	6,3 x 10 <sup>-6</sup>	6,3 x 10 <sup>-6</sup>
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	<b>R10</b>	<b>R9</b>	<b>R9</b>
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMIC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	<b>&gt; 45</b>	-	-
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE 41901 2017 EX BS EN 13036-4	- -	<b>CLASE 2</b> <b>&gt; 36</b>	<b>CLASE 1</b> <b>&gt; 25</b>	<b>CLASE 1</b> <b>&gt; 25</b>
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b> CHEMICAL PROPERTIES						
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. B	A	A	A
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. 10545-13 ACIDS BASES. 10545-13 ALKALIS	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	LA	Según el color Depending on color	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. 10545-13 ACIDS BASES. 10545-13 ALKALIS	Método de ensayo disponible Test method available	HA	Según el color Depending on color	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5	5

## ANTIDESLIZANTE.ANTI-SLIP



DIN 51130 (R)				ANSI A 137.1 (DCOF)				UNE 41901 2017 EX (CLASE)				BS EN 13036-4 (PTV)			
[Icon]				[Icon]				[Icon]				[Icon]			
HABITAT 10 MM	NATURAL R10														
	R10	>45	CLASE 2	>36											
	60X120 - 80X80 - 60X60 - 30X60: BLANCO CREMA - TAUPE - GRIS - ANTRACITA														

## CERTIFICACIONES UPEC.UPEC CERTIFICATIONS



FORMATO SIZES	SERIE SERIE	COLOR COLOR	ACABADO FINISH	UPEC		
80X80	HABITAT	ANTRACITA, BLANCO, CREMA, GRIS, TAUPE	LAPADO NATURAL	SATINADO	4332	
60X60	HABITAT	BLANCO, ARENA, TAUPE, PERLA, GRIS, ANTRACITA	LAPADO NATURAL	SATINADO	44+32	
30X60	HABITAT	ANTRACITA, BLANCO, CREMA, GRIS, TAUPE	LAPADO NATURAL	SATINADO	4432	